

WEICONLOCK® AN 302-43



- srednja viskoznost
- srednja snaga
- rastavljanje sa normalnim alatima

Lijepljenje, osiguranje vijaka, DVGW odobrenje i KTW odobrenje za pitku vodu

Tehnički podaci

Aplikacija	lijepljenje, osiguranje vijaka
Priroda	srednja viskoznost, srednja snaga
Boja	plava
Za vijke do	M 36
Viskoznost Brookfield na 25°C	2.000 - 7.000 mt mPa·s
Maksimalna zračnost	0,25 mm
Snaga odvijanja (vijak)	17-22 N/mm²
Snaga osiguranja (vijak)	9-13 N/mm²
Smična snaga (DIN 54452)	9-13 N/mm²
Vrijeme upotrebe	10 - 20 min.
Finalna snaga na sobnoj tem.	1 - 3 h
Otpornost na temperature	-60 do +150 °C

Predobrada podloge

Kako bi se osiguralo savršeno vezivanja materijala, površine moraju biti čiste i suhe (Cleaner S ili Čistač površine). Najveća čvrstoća može se postići ukoliko se površine koje se spajaju nabrusi. Lagano masne površine u pravilu ne smetaju vezivanju.

Obrada

WEICONLOCK je spreman za uporabu i može se nanositi ravnomjerno izravno iz tube s vrhom (izbjegavati izravni kontakt vrha s metalom). Na većim cilindričnim sklopovima tanak jednolik sloj treba nanijeti na obje površine. U slučaju navojne slijeve rupe ispuniti dovoljnu količinu u bušotine. Na vijaka i matica, primjenjuju WEICONLOCK oko vijka. Ne ulijevajte natrag u bocu bilo WEICONLOCK tekućinu koja je imala kontakt s metalom; čak i najsišnije čestice metala će sušenje materijala. U serijskoj proizvodnji, korištenje manualnog ili automatskog aplikatora se preporučuje.

Skladištenje

WEICONLOCK može se skladištiti ukoliko je neotvoren u originalnom pakiranju barem 24 mjeseca na sobnoj temperaturi. Držite podalje od izvora topline i direktnе izloženosti sunca. Zrak u bočici omogućuje da WEICONLOCK ostane u tekućem stanju.

Napomena


Specifikacija i uputa dana u ovom tehničkom listu ne smije se smatrati kao garantirane karakteristike proizvoda. One su bazirane na labaratorijskim testovima i iskustvom u praksi. Pošto su individualni uvjeti korištenja van našeg saznanja, kontrole i odgovornosti, ove informacije su dane bez ikakve obveze.

Sigurnost

Kada koristite WEICON proizvode, fizičke, sigurnosno tehničke, toksikološke i ekološke podatke propisane u našim sigurnosno tehničkim listovima (www.weicon.com) moraju se poštivati. WEICON GmbH & Co.KG (Sjedište)



Pravo LJEPILA u kliku!



WEICON GmbH & Co.KG
(Sjedište)

Königsberger Str.255 DE-48157 Munster
P.O. Box 84 60 DE-48045 Munster
Germany

Tel +49 (0) 251 / 93 22-0
Fax +49 (0) 251 / 93 22-244
Fax +49 (0) 251 / 93 22-233 Export
www.weicon.de info@weicon.de

VIJCI KRANJEC
Generalni zastupnik za Hrvatsku

Ulica Grada Vukovara 3
10000 Zagreb
Hrvatska

Tel +385 1 3094 275
Fax + 385 1 3013 124
www.weicon.hr info@weicon.hr