

Micron 350

Antivegetativni premaz

Vrhunski samopolirajući SPC antivegetativni premaz

OPIS PROIZVODA

Micron 350 je antivegetativni premaz učinkovit protiv biljnog i životinjskog obrastanja. Premium samopolirajući kopolimer (SPC) antivegetativni premaz prikladan za profesionalnu i klasičnu primjenu na plovilima u slatkoj i slanoj vodi.

Kontinuirano polirajućim sustavom osigurava se performansa do 2 godine i izbjegava se gomilanje boje. Uvijek glatka površina osigurava da se trenje svodi na najmanju moguću mjeru i održava se optimalno oslobođanje biocida, uključujući i stanje mirovanja plovila. Može se nanijeti do 12 mjeseci prije porinuća.

INFORMACIJE O PROIZVODU

Boja	YBB623-Crna, YBB624-Tamno plava, YBB625-Plava, YBB626-Zelena, YBB627-Tamno siva, YBB628-Dover bijela, YBB629-Crvena
Završni izgled	Polu mat izgled
Specifična težina	2.2 prosječno
Suha tvar	62% prosječno
Uobičajen vijek trajanja	2 god
VOC	333 g/L prosječno
VOC (EU Solvent)	153g/kg EU Solvent Emissions Directive (Council Directive 1999/13/EC)
Pakovanje	750mL, 2.5L, 5L, 20L

INFORMACIJE O SUŠENJU/PONOVNOM NANOŠENJU SLOJA

	Sušenje							
	5°C (41°F)	15°C (59°F)	23°C (73°F)	35°C (95°F)	5°C (41°F)	15°C (59°F)	23°C (73°F)	35°C (95°F)
Suho na dodir	1 h	45 min.	30 min.	20 min.				
Porinuće	24 h	18 h	10 h	8 h				
Napomena: Max. vrijeme porinuća: 5-35°C - 12 mjeseci								
Ponovni premaz sa	Ponovni premaz							
	Temperatura podloge		5 °C (41 °F)		15 °C (59 °F)		23 °C (73 °F)	
Micron 350	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max
	16 h	neogr.	10 h	neogr.	6 h	neogr.	4 h	neogr.

NANOŠENJE I UPOTREBA

Priprema

POVRŠINA VEĆ PREMAZANA ANTIVEGETATIVnim PREMAZOM

U dobrom stanju: Sve nečistoće i/ili ostaci antivegetativnog premaza moraju se ukloniti. Očistiti slatkom vodom sa visokotlačnim čistačem (3000psi/207 bar) i/ili struganjem i brušenjem na "mokro" brusnim papirom gradacije 80-120. Ne brusiti na suho. Ako je stari antivegetativni premaz nekompatibilan ili nepoznat, kao međupremaz nanijeti odgovarajući International Paint međupremaz.

U lošem stanju: Koristiti Interstrip za uklanjanje svih tragova prijašnjeg antivegetativnog premaza.

NANOŠENJE PRAJMERA: Sve detalje pripreme površine možete naći u Tehničkom listu odgovarajućeg prajmera.

STAKLOPLASTIKA: Kao prajmer upotrijebiti Gelshield 200 (za prevenciju osmoze), ili Primocon.

ČELIK/ŽELJEZO/OLOVO/DRVNO: Kao prajmer upotrijebiti Interprotect ili Primocon.

Savjeti

Miješanje: Dobro promiješajte prije upotrebe dok proizvod ne postigne jednoliku konzistenciju

Razrjeđivanje: Razrjeđivanje se ne preporučuje. Za učinkovitost antivegetativne zaštite važno je nanijeti pravilnu deblijinu suhog filma.

Čišćenje: YTA085 International Antifouling Thinner #3.

Kontrola provjetravanja i vlažnosti: Osigurati odgovarajuće provjetravanje tijekom uporabe.

Airless šprica (samo za profesionalnu upotrebu): Pritisak: 176-220 bar/4500-5500 psi Veličina mlaznice: 517-521

Ostalo: Antivegetativne premaze treba brusiti samo na mokro. Nikada brusiti na suho ni spaljivati ostatke antivegetativnog premaza. Prava nijansa boje razviti će se tek nakon porinuća.

Važne napomene

Kako bi postigli optimalno djelovanje antivegetativnog premaza, nanesite preporučenu količinu premaza, a kao vodič koristite informaciju o pokrivenosti proizvoda. Temperatura proizvoda treba biti minimalno 5°C i maksimalno 35°C.

Temperatura okoliša treba biti minimalno 5°C i maksimalno 35°C. Temperatura površine ne smije biti manja od 7°C /45°F i veća od 35°C/95°F.

Česta ploidba velikim brzinama (npr. 30 čvorova), može uzrokovati povećano trošenja premaza. Kontaktirajte našu lokalnu Službu za korisnike za savjet ako niste sigurni je li Micron 350 prikladan za vaše potrebe.

Za dodatne informacije kontaktirajte našu lokalnu Službu za korisnike ili posjetite www.yachtpaint.com.

Sve navedene robne marke u ovoj publikaciji su vlasništvo ili licenca AkzoNobel grupe. © AkzoNobel 2015.

Micron 350

Antivegetativni premaz

Vrhunski samopolirajući SPC antivegetativni premaz

Kompatibilnost/vrsta materijala	Za upotrebu na stakloplasticima, drvu, čeliku/željezu i olovu. Nije prikladan za upotrebu na površinama od aluminija/legura, kao niti na pomicanim površinama. Može se nanositi direktno na gotovo sve vrste antivegetativnih premaza, pod uvjetom da su oni u dobrom stanju, uz iznimku za VC17m/PTFE antivegetativne premaze. Kontaktirajte našu lokalnu Službu za korisnike za savjet ako niste sigurni u kompatibilnost Micron 350 s Vašim postojećim sistemom premaza.
Broj slojeva	kistom/valjkom Nanijeti 2 sloja od 60 mikrona debljine suhog sloja za jednu sezonu zaštite (ukupna debljina suhog sloja 120 mikrona) Nanijeti 3 sloja od 60 mikrona debljine suhog sloja za jednu sezonu zaštite (ukupna debljina suhog sloja 180 mikrona)
	špricom (Samo za profesionalnu upotrebu) Nanijeti 1 sloja od 120 mikrona debljine suhog sloja za jednu sezonu zaštite (ukupna debljina suhog sloja 120 mikrona) Nanijeti 2 sloja od 90 mikrona debljine suhog sloja za jednu sezonu zaštite (ukupna debljina suhog sloja 180 mikrona)
	U svim sistemima zaštite, nanijeti dodatni sloj na mjestima povećanog trošenja kao što su kobilica, kormila, skrokovi, noge motora i dijelovi koji naliježu na prikolicu.
Pokrivnost	kistom/valjkom: (Teoretski) - 10 m ² /lit (U praksi) - 9 m ² /lit
	špricom (Samo za profesionalnu upotrebu): (Teoretski) - 6.67m ² /lit (za 12 mjeseci sheme) (U praksi) - 4 m ² /l (za 12 mjeseci sheme)
	(Teoretski) - 5.17 m ² /L (za 12 mjeseci sheme) (U praksi) - 3.1 m ² /L (za 12 mjeseci sheme)
Preporučena debljina suhog sloja (DSS) po sloju	60 mikrona suho po sloju kistom/valjkom 90 mikrona suho po sloju špricom (za 12 mjeseci sheme) 120 mikrona suho po sloju špricom (za 12 mjeseci sheme)
Preporučena debljina mokrog sloja (DMS) po sloju	97 mikrona mokro po sloju kistom/valjkom 145 mikrona mokro po sloju špricom (za 12 mjeseci sheme) 194 mikrona mokro po sloju špricom (za 12 mjeseci sheme)
Metode nanošenja	Airless šprica (Samo za profesionalnu upotrebu), Kist, Valjak

TRANSPORT, SKLADIŠENJE I SIGURNOSNE INFORMACIJE

Skladištenje

OSNOVNE INFORMACIJE:

Izlaganje na zraku i izrazito visokim temperaturama treba izbjegavati. Za maksimalno trajanje Micron 350 treba osigurati da je ambalaža čvrsto zatvorena i na temperaturi između 5°C/41°F i 35°C/95°F. Ne izlagati direktnoj sunčevoj svjetlosti.

TRANSPORT:

Micron 350 mora biti čuvan u čvrsto zatvorenoj ambalaži tijekom transporta i skladištenja.

OPĆENITO:

Sadrži biocide. Pročitati s naljepnice proizvoda informacije o zdravlju i sigurnosti, također možete kontaktirati našu Službu za korisnike.

ODLAGANJE:

Ne bacati kantice ili ostatke boje u vodene tokove, koristiti posebna odlagališta. Najbolje je pustiti da se boja stvrdne prije odlaganja.

Ostaci proizvoda Micron 350 ne smiju se bacati u komunalni otpad ili odlagati bez dozvole. Odlaganje ostataka proizvoda mora biti u skladu sa zakonskom regulativom.

VAŽNE INFORMACIJE

Informacije koje su dane na ovoj stranici nisu predviđene da budu detaljne. Svaka osoba koja proizvod koristi bez prethodnog informiranja da li je određeni proizvod pogodan za određenu svrhu radi to na vlastitu odgovornost i mi ne možemo prihvati odgovornost za namjenu proizvoda ili bilo kakve probleme, gubitke ili oštećenja (pa i za smrt ili telesnu ozljedu koja je rezultat nemara i neznanja) proizašla iz takvog korištenja. Informacije koje su sadržane na ovoj stranici podložne su promjenama s vremenem na vrijeme, a vezano na iskustvo u korištenju i stalni razvoj kvalitete proizvoda.